

No du produit	Granulométrie	Limites générales des tamis indiqués ci-dessous. Pourcentage en masse du passant +/- 20 %.					Catégorie	Teneur en fines	Catégorie
		1	2	4	8	16			
58702	0/8	40		70			G _A 90	f ₃	Sur demande: composition selon les exigences du client, qui diffère des spécifications standard. Rapport de mélange sur le bon de livraison.
58703	0/16		40		70		G _A 90	f ₃	
58704	0/32			40		70	G _A 90	f ₃	
500--	WBZ	Composants granulométriques selon DIN 1045-2.							

d'autres caractéristiques
Les caractéristiques et les propriétés suivantes ont été déterminées par notre FPC, mais hors de la surveillance des organismes externes et de la CE.

No du produit:	humide	58712	58701	58730	58510	58705	58708	58710	58706	58707	58702	58703	58704	55003	55004	56479	55100	55114
	séché	---	---	56418	---	---	---	---	---	---	---	---	---	55303	55304	56467	55377	55387
Granulométrie		0/1	0/2	0/4	0/4 MS	2/8	8/16	16/32	2/16	2/32	0/8	0/16	0/32	0,1/1	0,1/1,4	0,71/1,8	1,4/2,24	2/3,15
Écoulement des Sables (E _{CS} déclarée)		E _{CS} dec.27	E _{CS} dec.28	E _{CS} dec.28	E _{CS} dec.28	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Essai au bleu de méthylène [MB]		1,0	0,3	0,3	1,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0,3	0,3	---	---	---
Grosseur du sable		FP	MP	MP	MP	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Module de finesse des sables		FF = 1,6	CF = 2,8	CF = 3,1	CF = 2,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Résistance au polissage (selon "Wehner Schulze")		---	0,60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Masse volumique en vrac, non compacté [Mg/m³]		1,48	1,51	---	---	1,47	1,46	1,44	---	---	---	---	---	1,49	1,50	1,46	1,46	1,45
Masse volumique en vrac, séché et compactée [Mg/m³]		---	1,76	---	---	1,68	1,64	1,61	---	---	---	---	---	1,68	1,68	1,62	1,60	1,60
Porosité intergranulaire, sèche en compactée [%]		---	30	---	---	36	37	38	---	---	---	---	---	32	32	37	39	38
Los Angeles		---	---	---	---	---	LA ₃₅	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Micro-Deval		---	---	---	---	---	M _{DE} 15	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

perte au feu, sable 0/2	Dauer 1 h
à 550°C [%]	0,5
à 1050°C [%]	0,8

pH (sable 0/2)
pH _(CaCl₂, 0,01mol/l) =
8,0

Analyse par fluorescence X sable 0/2								
	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂
[%]	95,1	0,7	2,48	0,14	0,15	0,31	1,08	0,079