

Sortennummer	wäschefeucht	58712	58701	58730	58737	58705	58731	58708	58710	58706	58707	58709	58702	58703	58704	58724	57046	56595
	getrocknet	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Korngruppe/Korngröße		0/1	0/2	0/4	2/4	2/8	4/8	8/16	16/32	2/16	2/32	8/32	0/8	0/16	0/32	BS 0/5	Splitt 5/22	Splitt 5/32
Frostwiderstand		---	---	---	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	---	---	---	---	F ₁	F ₁
Magnesiumsulfat-Beständigkeit		---	---	---	MS ₁₈	MS ₁₈	MS ₁₈	MS ₁₈	MS ₁₈	MS ₁₈	MS ₁₈	MS ₁₈	---	---	---	---	MS ₁₈	MS ₁₈
Frost-Tausalz-Beständigkeit		---	---	---	F _{EC5}	F _{EC5}	F _{EC5}	F _{EC5}	F _{EC5}	F _{EC5}	F _{EC5}	F _{EC5}	---	---	---	---	F _{EC5}	F _{EC5}
Fließkoeffizient (E _{CS} angegeben +/- 2)		E _{CS} ang.26	E _{CS} ang.28	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	E _{CS} 35	---	---
Widerstand gegen Zertrümmerung		---	---	---	LA _{NR}	LA _{NR}	LA _{NR}	LA _{NR}	LA _{NR}	LA _{NR}	LA _{NR}	LA _{NR}	---	---	---	---	LA ₃₅	LA ₃₅
Widerstand gegen Verschleiß		---	---	---	M _{DE} NR	M _{DE} NR	M _{DE} NR	M _{DE} NR	M _{DE} NR	M _{DE} NR	M _{DE} NR	M _{DE} NR	---	---	---	---	M _{DE} NR	M _{DE} NR
Widerstand gegen Polieren		---	---	---	PSV _{NR}	PSV _{NR}	PSV _{NR}	PSV _{NR}	PSV _{NR}	PSV _{NR}	PSV _{NR}	PSV _{NR}	---	---	---	---	PSV _{NR}	PSV _{NR}
Widerstand gegen Oberflächenabrieb		---	---	---	AAV _{NR}	AAV _{NR}	AAV _{NR}	AAV _{NR}	AAV _{NR}	AAV _{NR}	AAV _{NR}	AAV _{NR}	---	---	---	---	AAV _{NR}	AAV _{NR}
Widerstand gegen Spike-Reifen		---	---	---	A _N NR	A _N NR	A _N NR	A _N NR	A _N NR	A _N NR	A _N NR	A _N NR	---	---	---	---	A _N NR	A _N NR
Schwinden infolge Austrocknung		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung von Radioaktivität		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung von Schwermetallen		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Petrographischer Typ	Quartär und Tertiär der südöstlichen Erft Scholle, Quartär (H 16), Pliozän (H11/10)																	

Typische Kornzusammensetzungen

Sorte Nr.	Korngruppe	werktypische Kornzusammensetzung																			Toleranzkategorie nach:							
		Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%																										
		0,063	0,125	0,25	0,355	0,5	0,71	0,8	1	1,4	1,8	2	2,24	2,5	2,8	3,15	4	4,5	5,6	6,3		8						
58712	0/1	4,1	15	51	---	84	---	---	98	99	---	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Tabelle 4
58701	0/2	1,2	2	11	---	43	---	---	79	---	---	97	---	---	99	---	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Tabelle C.1
58730	0/4 (ES)	1,4	2	8	---	37	---	---	72	---	---	92	---	---	---	---	99	---	100	---	100	---	---	---	---	---	Tabelle 4	
58730	0/4 (Bube)	0,8	1	4	---	16	---	---	31	---	---	43	---	---	---	---	97	---	100	---	100	---	---	---	---	---	Tabelle 4	
58724	BS 0/5	8,4	13	19	---	29	---	---	44	---	---	68	---	---	86	---	95	---	99	---	100	100	---	---	---	---	G _{TC} 20	

Sorte Nr.	Korngruppe	0,063	0,125	0,25	0,5	1	1,4	2	2,8	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	56	63	---	---	---	---	---	---	---	---	Toleranzkategorie nach:
58702	0/8	1,1	---	---	---	55	---	71	---	81	---	99	100	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Tabelle 6
58703	0/16	0,8	---	---	---	---	---	43	---	54	---	79	---	99	100	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Tabelle 6
58704	0/32	0,7	---	---	---	---	---	---	---	45	---	64	---	82	91	99	100	---	100	---	---	---	---	---	---	---	---	Tabelle 6
58710	16/32	0,5	---	---	---	---	---	---	---	1	---	2	---	15	65	98	100	---	100	---	---	---	---	---	---	---	---	keine Anforderungen
57046	Splitt 5/22	1,5	---	---	---	---	---	---	---	4	---	14	33	52	83	99	100	100	---	---	---	---	---	---	---	---	G _{20/17,5} (11,2 mm)	
56595	Splitt 5/32	1,3	---	---	---	---	---	---	---	4	---	8	14	24	45	80	97	100	---	100	---	---	---	---	---	---	G _{20/17,5} (16,0 mm)	

